

永保新混凝土注射用接著劑

EPOXY INJECTION ADHESIVE FOR CONCRETE



產品號碼： 1091

型別： 由環氧樹脂 (EPOXY RESIN) 與特殊硬化劑構成之二液型接著劑。

用途： 混凝土裂縫修補及補強，或混凝土對鋼板之強力接著。

- 特性：
1. 對混凝土及鋼板之接著強度非常高。
 2. 黏度低，經注射法施工後可滲進混凝土的細縫中。
 3. 物、化性極優，符合 ASTM C 881 之要求。
 4. 耐油性、耐水性及耐藥品性極優。
 5. 對潮濕面之附著強度優異。

規格資訊：

顏色： 透明

總不揮發物： 95% 以上

比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合物)

粘度： 750 CPS (混合物)

混合比： 主劑：硬化劑 = 75：25 (重量比)；或按本公司規定之比例

可使用時間： 30 分鐘以上 (混合物)

塗裝方法： 鏟填、塗敷

塗裝間隔： 最少 4 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑之計量須按比例均勻調合。
 2. 被塗物表面之油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
 3. 塗裝器具用完後應立即清洗。
 4. 由於各工程之工作條件及環境要求不同，材料規格也不同，訂購時請註明 ASTM C 881 的 TYPE、GRADE、CLASS 或其他特殊規格要求。
 5. 清洗劑為 No.1211 香蕉水 (AA)；No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)。

PDM10XX10911X1 V1.0 2024-05-01