

半光型水性水泥漆

SEMI-GLOSS EMULSION PAINT



- 產品號碼： 410
- 型別： 由水性壓克力樹脂，配合耐候顏料及添加劑精製而成之高級水性水泥漆。
- 用途： 專用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥壁外牆防水裝飾用。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.耐候性、保色性優良，內外部使用皆適合。
3.塗膜堅固，外表細緻柔和。
4.耐水、耐鹼性非常優良，符合 CNS4940 規範。
5.耐刷洗試驗 5,000 次以上。
6.施工容易，噴塗、手刷、滾刷得心應手。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 半光
- 總不揮發物： 淺色 50% 以上 深色 45%以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 42.0 m²/Gal 11.1 m²/L
- 適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆
(建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
- 比重： 1.2 Kg/L 以上 (因色而異)
- 粘度： 80~100KU (25 $^{\circ}$ C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 0~10% (重量率)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25 $^{\circ}$ C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.陰雨或大氣在 85%相對濕度(RH)以上時，應避免施工；表面溫度介於 5 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 時始可施工。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0410X1 V1.2 2025-10-07



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw