



虹牌油漆

水性水泥漆, 半光

SEMI-GLOSS EMULSION PAINT

產品號碼	No.410
型別	由水性壓克力樹脂，配合耐候顏料及添加劑精製而成之高級水性水泥漆。
用途	專用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥壁外牆防水裝飾用。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。2. 耐候性、保色性優良，內外部使用皆適合。3. 塗膜堅固，外表細緻柔和。4. 耐水、耐鹼性非常優良。5. 耐刷洗試驗 5,000 次以上。6. 施工容易，噴塗、手刷、滾刷得心應手。
光澤度	半光
顏色	8 色
遮蓋力	10 m ² /L 以上
重量	1.2 Kg/L 以上 (因色而異)
粘度	80~100KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	45% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0~10% (重量率)
適用底漆	No.467 高滲透型強效防水底漆(建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
貯藏安定性	正常情況下，至少三年。
塗裝方法	噴塗、刷塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。4. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410410XX V1.3

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410