

# 永保新透明水泥鋼構底漆

## EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER



- 產品號碼： 1073  
型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之兩液型透明底漆。  
用途： 水泥壁、水泥管道、水泥製品、石膏製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。  
特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。  
2.耐酸、耐鹼性非常優良。  
3.塗膜堅韌且附著力強。  
4.耐磨損性良好。

- 規格資訊： 顏色： 透明液體  
總不揮發物： 30% 以上 (混合漆)  
建議膜厚： 濕膜 100  $\mu$  (Micron) 乾膜 25  $\mu$  (Micron)  
理論塗佈量： 38.0 m<sup>2</sup>/Gal 10.0 m<sup>2</sup>/L 11.0 m<sup>2</sup>/Kg  
適用塗料： 面漆： 永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆  
比重： 0.85 Kg/L 以上 (混合漆)  
粘度： 50~65 KU (混合漆 25°C)  
混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)  
調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)  
混合比： 主劑：硬化劑=3:0.4 (重量比)  
可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)

- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗、滾塗  
乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)  
塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 5 天 (25°C) 3 天 (30°C)  
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
注意事項： 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。  
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。  
3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。  
4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。  
5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。  
6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。  
7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10XXX1073X1 V1.1 2025-06-23



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)