

高溫調薄劑

HEAT-RESISTING THINNER FOR HIGH TEMP



產品號碼：1564S

型別：由苯類溶劑及酮類溶劑混合而成。

用途：此調薄劑專用於高溫下噴塗(底材溫度 101°C ~ 200°C)的永記耐熱漆，此溶劑不可用於清洗噴塗設備。

規格資訊：顏色：透明澄清揮發性液體

比重：0.85 Kg/L 以上

包裝規格：1 加侖 3.3Kg

混合調薄：調薄劑：底材溫度：常溫 ~ 100°C 添加 10% ~ 20% 1564X (最高可使用溫度上限為 129°C)

底材溫度：101°C ~ 150°C 添加 20% ~ 35% 1564S

底材溫度：151°C ~ 220°C 添加 35% ~ 50% 1564S

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少兩年。

閃點：25°C (68°F)

注意事項：1. 此調薄劑專用於永記耐熱漆，使用前請詳閱 MSDS。

2. 此調薄劑可用於清洗噴塗設備。

3. 噴塗時請注意四周通風環境。

PDM08XX1564SX1 V1.0 2025-08-11



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw