



虹牌油漆

永氣龍高膜厚透明面漆

YUNG FLON CLEAR VARNISH (HIGH BUILD)

產 品 號	碼	No.5303
用 途		由氟碳樹脂及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型高固形成份有色面漆。
特 性		船舶、車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。 1. 光澤度高。 2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。 4. 具有優越之附著性與柔韌性及耐磨性。 5. 可運用於彩鋼封邊漆使用。
顏 色	透明	透明
閃 火 點		20°C (68°F)
重 量		1.02 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度		55~85 KU (混合漆 25°C)
乾 塗 指 觸	1 小時以內	堅結 8 小時以內 (25°C)
漆 膜 最 少	4 小時	最多 7 天 (25°C)
固 體 濕 膜	75~125 μ (Micron)	乾膜 30~50 μ (Micron)
理 論 塗 佈	30% 以上 (混合漆)	
調 劑 用 量	30~50 m ³ /Gal	8~13.3 m ³ /L
適 用 底 漆	No.5400S 永氣龍調薄劑	7.8~13 m ³ /Kg
	10~30% (重量比)	
	No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01)	
	No.1009 永保新防銹漆 (EP-02)	
	No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)	
	No.1050 永保新 M.I.O.防銹底漆 (EP-20)	
	No.1061 環氧樹脂高固型塗料 (EP-999)	
	No.1061GF 環氧樹脂玻璃鱗片高固型塗料 (EP-999GF)	
	No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆	
貯 藏 安 定 性		正常情況下，至少一年。
混 用 時 間		主劑：硬化劑=90：10 (重量比)
可 裝 方 法		8 小時 (混合後 25°C)
塗 氣 噴 塗		噴塗、刷塗、滾塗
	噴嘴尺寸	0.019" ~0.023"
	二次空氣壓力	4~6 Kg/cm ²
	壓縮比	33：1 或更大
注 意 事 項		1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 陰雨或潮濕(相對溼度 85% 以上)時，避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。 4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 5. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。 6. 硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。 7. 罐內若成果凍狀，屬於正常現象，需均勻攪拌後即可使用。