



# 虹牌油漆

## 永保新中塗漆

### EPOXY MIDDLE COATING

|               |                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產 品 號 碼       | No.1060                                                                                                                                                                                |
| 型 別           | 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型中塗底漆。                                                                                                                                         |
| 用 途           | 鋼管、鋼架、橋樑、工廠設施等鋼鐵構造物施塗無機鋅粉底漆後，使之防止起<br>泡用中塗底漆及水泥牆、水泥製品用中塗漆。                                                                                                                             |
| 特 性           | 1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著性。<br>2. 與無機鋅粉底漆附著力強，更可填補鋅粉漆之孔穴，防止上塗面漆起泡。<br>3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。<br>4. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。                                                                                  |
| 光 澤           | 平光                                                                                                                                                                                     |
| 顏 色           | 白色、灰色、棕紅色                                                                                                                                                                              |
| 遮 蓋           | 8 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)                                                                                                                                                           |
| 重 量           | 1.45 Kg/L 以上                                                                                                                                                                           |
| 粘 度           | 70~90KU (混合物 25°C)                                                                                                                                                                     |
| 乾 燥 時 間       | 指觸 1 1/2 小時以內      堅結 6 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)                                                                                                                                      |
| 漆 膜 厚 度       | 濕膜 80 μ (Micron)      乾膜 40 μ (Micron)                                                                                                                                                 |
| 理 論 塗 佈 量     | 47.3 m <sup>2</sup> /Gal      12.5 m <sup>2</sup> /L      8.3 m <sup>2</sup> /Kg                                                                                                       |
| 塗 裝 間 隔       | 最少 8 小時                                                                                                                                                                                |
| 混 合 比         | 主劑：硬化劑=92.1：7.9 (重量率)                                                                                                                                                                  |
| 總 不 揮 發 物 含 量 | 70% 以上 (混合漆 25°C)                                                                                                                                                                      |
| 體 積 固 含 量     | 53±3%                                                                                                                                                                                  |
| 可 用 時 間       | 8 小時 (混合漆 25°C)                                                                                                                                                                        |
| 調 薄 劑 用 量     | No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)                                                                                                                                                                 |
| 適 用 底 漆       | 5~15% (不含清洗工具)<br>鋼 材：No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)<br>No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)<br>混 凝 土：No.1073 永保新透明水泥底漆<br>No.1073PC 永保新水泥底漆<br>No.1002 永保新白底漆                                              |
| 貯 藏 安 定 性     | 正常情況下，至少一年。                                                                                                                                                                            |
| 塗 裝 方 法       | 刷塗、無氣噴塗                                                                                                                                                                                |
| 注 意 事 項       | 1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。<br>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。<br>3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。<br>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。<br>5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。 |
| 備 註           | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                                             |

PDM101060XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410