

- 產品號碼： 1060
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型中塗底漆。
- 用途： 鋼管、鋼架、橋樑、工廠設施等鋼鐵構造物施塗無機鋅粉底漆後，使之防止起泡用中塗底漆及水泥牆、水泥製品用中塗漆。
- 特性： 1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著性。
2. 與無機鋅粉底漆附着力強，更可填補鋅粉漆之孔穴，防止上塗面漆起泡。
3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。
4. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、灰色、棕紅色
- 光澤度： 平光
- 體積固含量： 53±3%
- 總不揮發物： 70% 以上 (混合漆 25°C)
- 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 47.3 m²/Gal 12.5 m²/L 8.3 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： 鋼材： No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)
混凝土： No.1073 永保新透明水泥底漆
No.1073PC 永保新水泥底漆
No.1002 永保新白底漆
- 比重： 1.45 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 8 m²/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 70~90KU (混合物 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~15% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=92.1：7.9 (重量率)
- 可使用時間： 8 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 1/2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。
 6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。