



虹牌油漆

水性木器自然漆

WATER-BASED WOOD NATURE-SIMULATED COATING

產 品 號 碼	YWT-323
型 別	由水性特殊合成樹脂與特殊助劑及消光劑等所配製而成之塗料。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之塗料。
特 性	- 外觀自然呈現原木自然色澤。 - 附著性非常良好。 - 流平佳、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。
光 澤	3~6%
顏 色	淡黃色乳白液體
重 量	1.0~1.1 Kg/L
塗 膜 狀 態	平滑消光
粘 度	500~800 cps (LV2,RPM60) (25℃)
總 不 揮 發 物	23~25%
乾 燥 時 間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時。(25℃/相對濕度 50%)
塗 裝 間 隔	可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上。(務必砂磨後再重塗)
漆 膜 厚 度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 23 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 8.8 m ² /Kg
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5%以利施工。 刷塗時，可加水稀釋，但以 20%為限。
適 用 底 漆	YWP 系列
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月。
塗 裝 方 法	噴塗(建議原液塗裝)、刷塗。
注 意 事 項	- 使用前請攪拌均勻。 - 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。 - 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。 - 本項塗料請底、面系統搭配使用。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。