



# 虹牌油漆

## 環氧樹脂高固型塗料

### HIGH SOLIDS EPOXY COATING

產 品 號 碼  
型 別  
用 途  
特 性

No.1061 (EP-999)

由環氧樹脂構成之二液型高固型成份底面兩用漆。

船舶、橋樑、貯槽和一般鋼鐵構造物防蝕底面兩用漆。

1. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨性特優。
2. 耐水性特優。
3. 對鋼鐵表面潮濕，銹蝕面滲透力強，有包容性。
4. 耐油性及耐藥品性極優。
5. 可上塗或被塗各種形式塗料，為最佳維修、環保油漆。
6. 可適用於裝載穀物。

光 澤 度  
顏 色  
閃 火 點  
比 重  
粘 度  
乾 燥 時 間  
漆 膜 厚 度

半光

白、灰、棕、銀色

14 °C (57°F) 以上

1.3 (混合物) (1.10 銀色)

100~120 KU (混合漆 25°C)

指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天

濕膜 171~282  $\mu$  (6.2 ~ 10.0 mil)

乾膜 125~200  $\mu$  (5.0 ~ 8.0 mil)

71±3%

3.5~5.8 m<sup>2</sup>/L

最少 12 小時

No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)

5~10%

No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)

No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)

No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆

No.1020 永保新合金用底漆

No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆

永保新、永美、優麗漆、橡膠系統面漆

主劑：硬化劑 = 87：13 (重量比)

2 小時 (混合物 25°C)

正常情況下，至少一年。

無氣噴塗、刷塗、滾塗

噴嘴尺寸 0.021" ~ 0.029"

空氣壓力 5 ~ 6 Kg/m<sup>2</sup>

壓縮比 33：1 或更大

固 體 容 積  
理 論 塗 佈 量  
塗 裝 間 隔  
調 薄 劑 用 量  
適 用 底 漆

適 用 面 漆  
混 合 比  
可 用 時 間  
貯 藏 安 定 性  
塗 裝 方 法  
無 氣 噴 塗 作 業

注 意 事 項

1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。
2. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。
3. 貯槽內之施工時，須注意予以充份通風。

PDM101061XX V1.5

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410