

# 環氧樹脂高固型塗料

## HIGH SOLIDS EPOXY COATING



- 產品號碼： 1061 (EP-999)
- 類別： 由環氧樹脂構成之二液型高固型成份底面兩用漆。
- 用途： 船舶、橋樑、貯槽和一般鋼鐵構造物防蝕底面兩用漆。
- 特性： 1.漆膜堅硬而柔韌，耐磨性特優。  
2.耐水性特優。  
3.對鋼鐵表面潮濕，銹蝕面滲透力強，有包容性。  
4.耐油性及耐藥品性極優。  
5.可上塗或被塗各種形式塗料，為最佳維修、環保油漆。  
6.可適用於裝載穀物。
- 規格資訊：
- 顏色： 白、灰、棕、銀色
- 光澤度： 半光
- 體積固含量： 71±3%
- 建議膜厚： 濕膜 171~282 $\mu$  (6.2 ~ 10.0 mil)  
乾膜 125~200 $\mu$  (5.0 ~ 8.0 mil)
- 理論塗佈量： 3.5~5.8 m<sup>2</sup>/L
- 適用塗料： 底 漆： No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)  
No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)  
No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆  
No.1020 永保新合金用底漆  
No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆
- 面 漆： 永保新、永美、優麗漆、橡膠系統面漆
- 比 重： 1.3 (混合物) (1.10 銀色)
- 粘 度： 100~120 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~10%
- 混合比： 主劑：硬化劑 = 87：13 (重量比)
- 可使用時間： 2 小時 (混合物 25°C)
- 塗裝方法：
- 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 無氣噴塗作業： 噴嘴尺寸： 0.021" ~ 0.029"  
空氣壓力： 5 ~ 6 Kg/m<sup>2</sup>  
壓縮比： 33：1 或更大
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天
- 塗裝間隔： 最少 12 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
閃 點： 14 °C (57°F) 以上
- 注意事項： 1.主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。  
2.各項工具於使用畢，須立即洗淨。  
3.貯槽內之施工時，須注意予以充份通風。

PDM10XXX1061X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw