老屋整平材

TILE FILLING CEMENT



8525 產品號碼:

型 别: 以高附著性及耐用性的樹脂、加上高品質無機材料及水泥精製而成。

用 針對使用二丁掛、馬賽克磚的老舊建物,傳統工法需完整敲除老舊磁磚,才能進

> 行老屋拉皮及外牆翻修工程。虹牌老屋整平材是專門為老屋拉皮系統開發的多功 能填平材料,能緊密地附著於多種建築基材上。可當後續塗料層的整平基面,搭

配虹牌外牆商品,可提供建物美觀效果。

特 性: 1.1K 配方,加水混勻後即可使用,操作簡易方便。

2. 優異的附著及抗裂性,可與底材緊密結合。

3.完整的虹牌老屋拉皮系統,可穩定搭配虹牌外牆系列產品使用。

 4.質地細緻,可作為塗料層的整平基面,方便施作塗料層及降低塗料層開裂剝落的 風險,搭配虹牌外牆商品,可提供建物美觀效果。

5.免去全面敲磚步驟,能縮短工時及節省預算。

規格資訊: 顏 色: 水泥色

> 建議膜厚: $0.5 \sim 3.5 \text{ mm}$

理論塗佈量: $0.6 \,\mathrm{m}^2 / \mathrm{kg} \cdot 12 \,\mathrm{m}^2 / 20 \,\mathrm{kg}$ (以厚度 $2 \,\mathrm{mm}$ 乾膜估算)

包裝規格: 1 包 20kg

建議道數: 2 道

其他資訊: 適用基面:水泥面、磁磚面、紅磚、馬賽克磚、二丁掛等各表

面。

混合調薄: 調 薄 劑 : 清水

> 調薄劑用量: 25-35%

塗裝方法: 鏝塗

乾燥時間: 指觸乾燥約 2 小時 (25°) 完全乾燥固化時間需 7 天 (25°)

塗裝間隔: 第二道老屋整平材需間隔6小時以上(25℃)

上塗塗料需間隔 16 小時以上(25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 未開封前依出廠日期六個月內

注意事項: 1.牆面瓷磚膨共面積超過15%,建議全面敲除後再施作整平層,因為在敲除膨共

瓷磚過程中,有機率造成牆面其他瓷磚二次剝落。

2.陰雨或大氣相對濕度(RH)在85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使 之完全乾燥;表面溫度介於5℃~40℃時始可施工。

3.施工面需保持乾淨、堅實且不可有積水或漏水現象。

 4.於空桶內加入 25% 的水,再倒入粉劑,使用電動攪拌機攪拌均勻,如太粘稠, 可再酌加水調薄,以不超過規定用量(35%的水)為原則。

5.攪拌時應佩戴口罩,若眼睛不慎接觸材料時,需立即以清水沖洗後送醫。

6.請將產品放置於乾燥陰涼處,避免受潮,開封後應盡快用完。

7.乾燥時間會隨環境溫、濕度及批刮厚度不同而有所差異。



PDM85XXX8525X1 V1.1 2025-10-07