



# 虹牌油漆

## 老屋整平材

### TILE FILLING CEMENT

產品號碼	No. 8525
型別	以高附著性及耐用性的樹脂、加上高品質無機材料及水泥精製而成。
用途	針對使用二丁掛、馬賽克磚的老舊建物，傳統工法需完整敲除老舊磁磚，才能進行老屋拉皮及外牆翻修工程。虹牌老屋整平材是專門為老屋拉皮系統開發的多功能填平材料，能緊密地附著於多種建築基材上。可當後續塗料層的整平基面，搭配虹牌外牆商品，可提供建物美觀效果。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1K 配方，加水混勻後即可使用，操作簡易方便。</li><li>2. 優異的附著及抗裂性，可與底材緊密結合。</li><li>3. 完整的虹牌老屋拉皮系統，可穩定搭配虹牌外牆系列產品使用。</li><li>4. 質地細緻，可作為塗料層的整平基面，方便施作塗料層及降低塗料層開裂剝落的風險，搭配虹牌外牆商品，可提供建物美觀效果。</li><li>5. 免去全面敲磚步驟，能縮短工時及節省預算。</li></ol>
建議塗厚	0.5~3.5 mm
塗裝間隔	指觸乾燥約 2 小時(25°C)，第二道老屋整平材需間隔 6 小時以上(25 °C) 上塗塗料需間隔 16 小時以上(25°C)，完全乾燥固化時間需 7 天(25°C) *乾燥時間會隨環境溫、濕度及批刮厚度不同而有所差異。
理論塗佈量	0.6 m <sup>2</sup> /Kg、12 m <sup>2</sup> /20Kg (以厚度 2mm 乾膜估算)
調薄劑用量	清水
調薄劑用量	25~35%
貯藏安定性	未開封前依出廠日期六個月內
塗裝方法	鏟塗
適用基面	水泥面、磁磚面、紅磚、馬賽克磚、二丁掛等各表面。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 牆面瓷磚膨共面積超過 15%，建議全面敲除後再施作整平層，因為在敲除膨共瓷磚過程中，有機率造成牆面其他瓷磚二次剝落。</li><li>2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。</li><li>3. 施工面需保持乾淨、堅實且不可有積水或漏水現象。</li><li>4. 於空桶內加入 25% 的水，再倒入粉劑，使用電動攪拌機攪拌均勻，如太粘稠，可再酌加水調薄，以不超過規定用量（35% 的水）為原則。</li><li>5. 攪拌時應佩戴口罩，若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗後送醫。</li><li>6. 請將產品放置於乾燥陰涼處，避免受潮，開封後應盡快用完。</li></ol>
備註	實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM858525XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410