無機材防水彈泥

ELASTIC WATERPROOF CEMENT



產品號碼: 486

型 别: 無機材防水彈泥為彈性、觸變性之雙組份材料,由高濃度特殊改質樹脂及泥與礦

石粉末組成。可上漆,具有接著性,可施作於混凝土及磚石表面。

用 途: 無機材防水彈泥使用於屋頂、屋凸、樓層接縫、浴室、露台、陽台、地下室外壁

等防水工程。

特 性: 1.具有高彎曲性、兼具彈性及韌性之特性,可有效抗裂防止水入侵。

2.防潮及耐鹼性良好。

3.接著力強、防水性能佳,大大提升使用年限。

4.使用物化性良好之特殊改質樹脂。

規格資訊: 總不揮發物: 70%以上(樹脂A、粉劑B混合後)

理論塗佈量: 0.75 kg/m^2 (乾膜約 500 μ m) 1.5 kg/m^2 (乾膜約 1 mm)

適用塗料: 底 漆: 可搭配 No.467 高渗透型強效防水底漆、No.467 高滲

透型強效防水底漆 + No.467AD 底漆密著促進劑。

比 重: 1.1 Kg/L 以上

其 他 資 訊 : 1.每組彈泥稀釋時,建議添加水量不超過三勺,以確保其最佳使

用效果。

混合調薄: 調 薄 劑 : 清水

調薄劑用量: 0-15%

混 合 比 : 樹脂 A:粉劑 B = 18 kg:20 kg

塗 裝 方 法 : 刷塗、滾塗、鏝塗、噴塗。

乾燥時間: 7天(25℃)

塗 裝 間 隔 : 至少 6 小時以上 (25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下依出廠日,樹脂A:二年;粉劑B:未開封情況下六

個月。

注 意 事 項 : 1.粉劑 B 請放置於乾燥陰涼,避免受潮,開封後請盡快使用完畢。

2.使用前需用電動攪拌器混合攪拌均勻,將樹脂A與粉劑B混合時,請帶防塵口罩以防粉塵吸入,若眼睛不慎接觸材料時,需立即以清水沖洗。

3.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使之完全乾燥;表面溫度介於 5% ~ 40% 時始可施工。

4.施工面保持乾淨、堅實。可濕潤施工面但不要有積水或漏水現象產生。

5.為取得更好的效果,在後續泥作、瓷磚貼附等工程施作前至少 24 小時內應進行 養護。在這段時間內,必須作好預防措施以防止面塗的損毀。

6.因本產品含水泥成分,如需上塗塗料,需施作底漆以達到封鹼及增加附著性的效果。

7.實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM410XX0486X1 V1.2 2025-10-07