



虹牌油漆

無機材防水彈泥

ELASTIC WATERPROOF CEMENT

產 品 號 碼	No.486
型 別	無機材防水彈泥為彈性、觸變性之雙組份材料，由高濃度特殊改質樹脂及泥與礦石粉末組成。可上漆，具有接著性，可施作於混凝土及磚石表面。
用 途	無機材防水彈泥使用於屋頂、屋凸、樓層接縫、浴室、露台、陽台、地下室外壁等防水工程。
產 品 特 色	<ol style="list-style-type: none">1. 具有高彎曲性、兼具彈性及韌性之特性，可有效抗裂防止水入侵。2. 防潮及耐鹼性良好。3. 接著力強、防水性能佳，大大提升使用年限。4. 使用物化性良好之特殊改質樹脂。
比 重	1.1 Kg/L 以上
完全乾燥固化時間	7 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	至少 6 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	0.75 Kg / m ² (乾膜約 500 μm) ; 1.5 Kg / m ² (乾膜約 1 mm)
總 不 揮 發 分	70% 以上 (樹脂 A、粉劑 B 混合後)
調 薄 劑	清水
混 和 比 例	樹脂 A : 粉劑 B = 18KG : 20KG
保 存 期 限	正常情況下依出廠日，樹脂 A : 24 個月；粉劑 B : 未開封情況下 6 個月。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、鏟塗。
適 用 底 漆	可搭配 No.467 高滲透型強效防水底漆、 No.467 高滲透型強效防水底漆 + No.467AD 底漆密著促進劑。
施工方式及注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 粉劑 B 請放置於乾燥陰涼，避免受潮，開封後請盡快使用完畢。2. 使用前需用電動攪拌器混合攪拌均勻，將樹脂 A 與粉劑 B 混合時，請帶防塵口罩以防粉塵吸入，若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗。3. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。4. 施工面保持乾淨、堅實。可濕潤施工面但不要有積水或漏水現象產生。5. 為取得更好的效果，在後續泥作、瓷磚貼附等工程施作前至少 24 小時內應進行養護。在這段時間內，必須作好預防措施以防止面塗的損毀。6. 因本產品含水泥成分，如需上塗塗料，需施作底漆以達到封鹼及增加附著性的效果。
備 註	實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410486XX V1.4

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410