



虹牌油漆

水性水泥漆

ACRYLIC EMULSION PAINTS

| | |
|------------------|---|
| 產 品 號 碼 | No.406/407/408/409 |
| 型 別 | 由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。 |
| 用 途 | 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。 |
| 特 性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 塗膜堅固，外表美觀。 4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。 5. 耐水性、耐鹼性特優。 |
| 光 澤 | 平光、有光 |
| 顏 色 | 各色 |
| 遮 蓋 力 | 8 m ² /L 以上 (因色而異) |
| 重 量 度 | 1.0 kg/L 以上 (因色而異) |
| 粘 度 | 70 KU 以上 (25°C) |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron) |
| 理 論 塗 佈 量 | 44.5 m ² /Gal 11.8 m ² /L 11.8 m ² /Kg |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 3 小時 |
| 總 不 揮 發 物 | 白色 50 % 以上 其他顏色 45 % 以上 |
| 調 薄 劑 用 量 | 自來水 |
| 適 用 底 漆 | 5~10% |
| 貯 藏 安 定 性 | No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳) |
| 塗 裝 方 法 | 正常情況下，至少三年。 刷塗、滾塗、噴塗 |
| 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 紅色、#18 黃色、#19 黃色，僅可單獨使用，不適合供調色用途。如需調色，請用 No.411~412 各色水性水泥漆以防褪色。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。 5. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。 |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |
| PDM410409XX V1.3 | 最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。 |

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410