平光型水性水泥漆

FLAT EMULSION PAINTS, GENERAL SERIES

產品號碼：450

型　　別：由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂，配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。

用　　途：辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護、裝飾用面漆。

特　　性：1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.具有平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。
4.耐水性、耐鹼性優良，符合 CNS 4940 規範。

規格資訊：
顏　　色：	白色、各色	
光 澤 度：	平光	
總不揮發物：	50% 以上	
建議膜厚：	濕膜 90μ（Micron）	乾膜 35μ（Micron）
理論塗佈量：	42.0 ㎡/Gal	11.1 ㎡/L　8.5 ㎡/Kg
適用塗料：	底　　漆：	No.410-1 水性水泥底漆
		No.467 高滲透型強效防水底漆
		No.2457 水性多功能底漆
比　　重：	1.3Kg/ L 以上	
遮 蓋 力：	12.5 ㎡/L 以上	
粘　　度：	80～110 KU（25℃）	

混合調薄：
調 薄 劑：	自來水
調薄劑用量：	10～20%（視塗裝方式而定）

塗裝方法：噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間：指觸 1/2 小時以內　　堅結 2 小時以內（25℃）

塗裝間隔：最少 3 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少二年。

注意事項：1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。
4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2～3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。