



虹牌油漆

家仕博乳膠漆

CASPRO WATER-BASE EMULSION PAINT

產 品 號 碼	A315/A316
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成高級水性塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。 2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。 3. 塗膜堅固，外表美觀。 4. 防霉抗菌性，通過 JIS Z2911 防霉及 JIS Z2801 抗菌之檢測。 5. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。 6. 耐水性、耐鹼性特優。
光 澤	平光、有光
顏 色	虹牌電腦調色系統共分 8 大色系約 3000 色可供選擇，自由搭配。
遮 蓋	7 m ² /L 以上（因色而異）
重 量	1.0 Kg/L 以上（因色而異）
粘 度	90 KU 以上（25℃）
乾 燥 時 間	指觸：1/2 小時以內 堅結：2 小時以內（25℃）
漆 膜 厚 度	濕膜：85 μ (Micron) 乾膜：35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	35.4 m ² /3L 11.8 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑 用 量	自來水
適 用 底 漆	5~10%
貯 藏 安 定 性	No.467 高滲透型強效防水底漆
塗 裝 方 法	正常情況下，至少 2 年。
注 意 事 項	刷塗、噴塗、滾塗
	1. 使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調節。但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後始可上塗面漆。 4. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後；表面溫度介於 5℃~40℃，始可施工。 5. 選用較深顏色時建議先刷塗一到白色或淺灰色塗料打底，以減少刷塗次數。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41A315XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410