



虹牌油漆

單液聚脲防水材

SINGLE COMPONENT MOISTURE-CURED POLYUREA

產 品 號 碼	UP-168
型 別	由特殊樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能材料。
用 途	各式防水工程。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 黏著特性極佳。2. 塗膜具有高彈性、高強度、耐磨性佳及阻水特性。3. 搖勻後即可使用。
顏 色	灰色
黏 度	3000~12000cps (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	1~2mm
理 論 塗 佈 量	每 Kg 平均塗佈面積約 0.7~0.75 m ² (參考用量, 厚度 1mm)
調 薄 劑	不可用
總 不 揮 發 物	90% 以上
使 用 時 間	2 小時內 (25°C)
適 用 底 漆	No.785 優麗防水膜底漆 (一液型) No.1073 永保新透明水泥底漆 (或本公司推薦其它系統底漆)
適 用 面 漆	UP-203 永美耐面漆 No.781 優麗防水膜面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下, 至少 6 個月 (25°C, 室內勿陽光直射)
塗 裝 方 法	滾塗、鏝塗、刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 不宜在潮濕、污染或粉化的水泥素地底層施工。2. 溫度低於 15°C 下, 薄膜硬化速度將變慢。3. 若施工厚度一次超過 2mm 以上, 塗膜堅結時間將會變慢。4. 使用前須充分搖勻, 打開後盡快使用完。