



虹牌油漆

無錫船底防污漆

MULTI-PURPOSE ANTI-FOULING COATING

產 品 號 碼
型 別
用 途
特 性

SP-255

由特殊油性樹脂及無機防污原料構成之無錫船底防污漆。

適用於木船、FRP、鐵殼近海之船舶船底用之防污船底漆。

1. 防污效果佳。
2. 與先前已塗的滑膜型防污漆良好層間附著力。
3. 價格低廉。
4. 適用於船速在 15 節以下的船舶，如漁船、散裝船、渡輪。

光 澤 度
顏 色
閃 火 點
重 量
黏 度
乾 燥 時 間
塗 裝 間 隔
漆 膜 厚 度
塗 裝 系 統

半光

棕、綠、黑

21°C (70°F) 以上

1.6 Kg/L 以上

80~100 KU (25 °C)

指觸 1 小時以內

堅結 8 小時以內 (25 °C)

最少 4 小時

濕膜 110 μ (4.4 mil)

乾膜 50 μ (1.8 mil)

底 材	1st	2nd	3rd	4th
木 船	SP-255/50 μ	SP-255/50 μ		
鐵 殼 船	EP-111/125 μ	EP-111/125 μ	SP-255/100 μ	SP-255/100 μ
FRP	No.1002/50 μ	SP-255/50 μ	SP-255/50 μ	

固 體 容 積
理 論 塗 佈 量
進 水 間 隔
調 薄 劑
調 薄 劑 用 量
貯 藏 安 定 性
塗 裝 方 法
施 工 注 意 事 項

45%

34 m²/Gal

9 m²/L

最少 8 小時

最多 72 小時 (亞熱帶地區)

No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)

5~10% (不含清洗工具)

正常情況下，至少半年。

無氣噴塗、刷塗、滾塗

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。
4. 注意 SP-255 最後一道塗裝完成後，最多不能超過 72 小時下水。
5. 若有其他技術諮詢請洽本公司技術部門。

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

備 註
PDM31SP255X V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410