



虹牌油漆

彩虹高固型面漆

POLYURETHANE HIGH SOLID COATING

產 品 號 碼	Rainbowcar 770
型 別	由壓克力樹脂、Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型高固形聚胺基甲酸酯有色面漆。
用 途	船舶、軌道車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表面平滑美觀。 2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越之附著性與硬度、柔韌性及耐磨性。
顏 色	白色或指定色
閃 火 點	25°C (77°F)
重 量 度	1.17 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	60KU 以上 (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時 (25°C) 堅結 4 小時 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 最多 7 天
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 60 μ (Micron)
固 體 容 積 量	60% 以上 (混合漆)
理 論 塗 佈 量	37.8 m ² /Gal 10 m ² /L 8.5 m ² /Kg (DFT: 60 μ m)
調 劑 用 量	Rainbowcar736 優麗漆調薄劑 5~15%
適 用 底 漆	Rainbowcar 1021
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
混 合 比	主劑：硬化劑=84：16 (重量比)
可 用 時 間	3 小時 (混合後, 25°C)
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗
無 氣 噴 塗	噴嘴尺寸 0.015"~0.019"
	二次空氣壓力 4~6 Kg/cm ²
	壓縮比 30：1 或更大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。 4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 5. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。 6. 硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。 7. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。 8. 陰雨或潮濕 (相對濕度大於 85% 以上) 時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆膜會有失光的現象。