



虹牌油漆

永保新高固型塗料

HIGH SOLIDS EPOXY COATING

產 品 號 碼	No.1061H (EP-999H)
型 別	由特殊之環氧樹脂(Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料、轉銹劑精製而成之二液型高固體份重防蝕多用途底面兩用塗料。
用 途	水泥製品、鍍鋅材及橋樑、儲槽、管線、船舶等鋼鐵構造物用防蝕、室內底面兩用塗料。
特 性	1. 溶劑含量低，減少公害，為最佳維護環保塗料。 2. 含特殊樹脂、轉銹劑，對鋼鐵表面濕潤性、銹蝕面滲透性及附著性特別優越。 3. 固成份高，可上塗或被塗各類型塗料。 4. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨性特優，亦可當地床塗料。 5. 耐水及耐海水性極優，亦可當儲槽內襯用；耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。 6. 在無法噴砂處理的場合，使用動力工具或手工工具除銹之最佳防護功能底漆。 7. 本塗料係為環氧樹脂塗料，如要保持漆膜亮麗，室外建議上塗一層聚胺基甲酸酯面漆。
光 澤	半光
顏 色	銀色及各色
粘 度	100~130 KU (混合漆)
重 量	1.35 Kg/L 以上 (混合漆-因顏色而異) (銀色 1.10 Kg/L)
乾 燥 時 間	觸乾 6 小時以內 硬乾 20 小時以內 完全硬化 7 天
漆 膜 厚 度	濕膜 120~300 μ (Micron) 乾膜 100~250 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	31.4 m ² /Gal 8.3 m ² /L 5.9 m ² /Kg (@100 μ)
塗 裝 間 隔	最少 14 小時 最多 7 天 (No.1061H/PU 及氟碳面漆) 3 個月 (No.1061H/No.1061H)
混 合 比	主劑：硬化劑=50：50 (重量比)
固 體 容 積	83% (混合漆) (銀色 88%)
耐 熱 溫 度	乾狀連續性 93℃ 間歇性 180℃ 濕狀連續性 38℃
可 用 時 間	2 小時 (混合漆)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~5% (重量率) (不含清洗工具)
適 用 面 漆	優麗面漆、永氟龍面漆 (或本公司推薦產品)
適 用 底 漆	鋼鐵面：No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No.1027 永保新鋅粉底漆 (EP-03AA) 水泥面：No.1073 永保新透明水泥底漆 (或本公司推薦產品)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘後再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥才可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。 7. 漆膜表面，長久被陽光照射會有粉化現象，這不會影響漆膜品質。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10EP999H V1.3

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410