



虹牌油漆

永保新面漆

EPOXY TOPCOAT

產 品 號 碼	No.1001 (EP-04) / No.1055 / No.1056
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型重防蝕面漆。
用 途	水泥製品及鋼管、鋼架、橋樑、工廠設施等鋼鐵構造物用防蝕面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著性。 2. 耐水與耐海水性極優。 3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。 4. 耐油性與耐溶劑及耐化學藥品性極優。
光 澤	有光
顏 色	各色
遮 蓋 力	8.0 m ² /L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
重 量 度	1.1 Kg/L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
粘 度	70~95 KU ((混合物 25°C))
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 10.0 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 8 小時 最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=92：8 (重量比) (因顏色而異)
總 不 揮 發 物	60% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	8 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續性 93°C 間歇性 121°C
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	鋼 構：No.1006 (EP-03)、No.1007 (EP-01)、No.1011 (IZ-01)、No.1050 (EP-20) No.1075、No.1076 (EP-66) 混凝土：No.1073、No.1002、No.1060 (或按本公司指定用法施工)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，則須將漆面磨粗以增加其附著力。 7. 漆膜表面，長久被陽光照射會有粉化現象，這不影響漆膜品質。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101056XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833