



# 虹牌油漆

## 永保新船舶全船通用底漆

### EPOXY GENERAL PURPOSE PRIMER

產 品 號 碼  
型 別  
用 途

EP-111 (SP-47)

由環氧樹脂 (pure-epoxy) 構成之二液型高固型成份船邊、水線及船底通用防銹底漆。

1. 船舶外板、船邊、水線及船底通用防銹底漆。
2. 可上塗或被塗多種型式塗料，為最佳維修油漆。
3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。
4. 耐海水及多數化學藥品性特優。
5. 防銹性能及附著力特優。
6. 為多用途底面兩用漆。

光 澤 度  
顏 色  
V O C  
黏 度  
閃 火 點  
重 量  
乾 燥 時 間  
塗 膜 厚 度  
固 體 容 積  
理 論 塗 佈 量  
塗 裝 間 隔

平光

棕色、灰色

最大值 337 g/L

80 KU 以上 (混合)

23 °C 以上

1.3 Kg/L 以上 (混合物)

指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C) (@ 75 μ)

濕膜 107 μ ~ 143 μ 乾膜 75 μ ~ 100 μ

70±2%

132.5 m<sup>3</sup>/5 Gal 26.5 m<sup>3</sup>/Gal 7 m<sup>3</sup>/L (@ 100 μ)

		醇酸漆 Rainbokyd 15	油性水泥 Rainbolic 25	環氧漆	PU 面漆 Rainbothane 751	防污漆 SP-99 SP-120	橡膠底漆 RA11/12	橡膠面漆 RT33 / CR SP34 / VF51
15 °C	最短	16 小時	16 小時	16 小時	16 小時	16 小時	16 小時	16 小時
	最長	10 天	10 天	40 天	40 天	12 天	10 天	6 天
25 °C	最短	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時	8 小時
	最長	7 天	5 天	30 天	30 天	7 天	5 天	3 天
35 °C	最短	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時	6 小時
	最長	5 天	3 天	21 天	21 天	5 天	3 天	2 天

混 合 漆  
適 用 面 漆  
可 用 時 間  
調 薄 劑  
調 薄 劑 用 量  
貯 藏 安 定 性  
塗 裝 方 法  
無 氣 噴 塗 作 業  
注 意 事 項

主劑：硬化劑 = 18.2 : 1.8 (體積比)

請參考建議之塗裝系統

2 小時 (混合物 25°C)

No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)

5~15% (重量率)

正常情況下，至少一年。

無氣噴塗、刷塗、滾塗

噴嘴尺寸 0.019"~0.025" / 二次空氣壓力 5~6 Kg/c m<sup>2</sup> / 壓縮比 33 : 1 或更大

1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。
2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。
3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。
4. Rainbokyd 15 不建議塗裝於外板，作為直接浸泡用途。

PDM33SP47XX V1.5

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410