



虹牌油漆

永保新 M.I.O. 防銹底漆

產 品 號 碼
型 別

No. 1050 (EP-20)

用 途
特 性

由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。

橋樑、水渠、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。

1. 塗膜堅韌，附著力強。
2. 耐水、耐海水性、耐油性、防銹力、耐磨損性特優。
3. 耐紫外線滲透性優良。

光 澤 度
顏 色

平光

銀紅色、灰色

遮 蓋 力
重 量

10 m²/L 以上 (混合漆)

1.4 Kg/L 以上 (混合漆)

粘 度

75~95 KU (混合漆 25°C)

乾 燥 時 間

指觸 1 1/2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)

漆 膜 厚 度

濕膜 200μ (Micron) 乾膜 130μ (Micron)

理 論 塗 佈 量

18.9 m²/Gal 5.0 m²/L 3.57 m²/Kg

塗 裝 間 隔

最少 16 小時 最多 90 天 (25°C)

混 合 比

主劑：硬化劑=91：9 (重量比)

總 不 揮 發 物

65% 以上

可 用 時 間

8 小時 (混合漆 25°C)

調 薄 劑

No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)

調 薄 劑 用 量

5~10% (不含清洗工具)

適 用 底 漆

永保新系列底漆 No. 1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)

適 用 面 漆

永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆

貯 藏 安 定 性

正常情況下，至少一年。

塗 裝 方 法

刷塗、無氣噴塗

施 工 注 意 事 項

1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
3. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。

備 註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101050XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410