

- 產品號碼： 1050 (EP-20)
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
- 用途： 橋樑、水渠、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。
- 特性： 1.塗膜堅韌，附著力強。  
2.耐水、耐海水性、耐油性、防銹力、耐磨損性特優。  
3.耐紫外線滲透性優良。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀紅色、灰色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 65% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 200  $\mu$  (Micron) 乾膜 130  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 18.9  $m^2$ /Gal 5.0  $m^2$ /L 3.57  $m^2$ /Kg
- 適用塗料： 底漆： 永保新系列底漆  
No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)  
面漆： 永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
- 比重： 1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 10  $m^2$ /L 以上 (混合漆)
- 粘度： 75~95 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=91：9 (重量比)
- 可使用時間： 8 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 1/2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 16 小時 最多 90 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
  - 3.陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
  - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
  - 5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
  - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。