



虹牌油漆

水性通用底漆

WATER BASE MULTIPURPOSE WALL SEALER

產 品 號 碼	No.429
型 別	由耐水耐鹼性良好之水性壓克力樹脂，及填料精製而成之水性通用底漆。
用 途	適用於外牆水泥製品、舊油性水泥漆及磁磚之打底用漆。
特 性	1. 乾燥迅速，作業性優良。 2. 對水泥底材，有良好滲透性，對油性、水性壓克力舊漆膜及磁磚，附著力好。 3. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹽害，具有封阻作用。 4. 防霉劑添加，抑制牆面霉菌之滋生。 5. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
光 澤	半光
顏 色	半透明
重 量	1.0 kg/ L 以上
粘 度	65~85KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	27%以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5%
適 用 面 漆	No.406、407、408、409、410、SA2000、SA3000、433 各類水性塗料
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少三年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，方可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。