

水性通用底漆

WATER BASE MULTIPURPOSE WALL SEALER



- 產品號碼： 429
- 類別： 由耐水耐鹼性良好之水性壓克力樹脂，及填料精製而成之水性通用底漆。
- 用途： 適用於外牆水泥製品、舊油性水泥漆及磁磚之打底用漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速，作業性優良。
2. 對水泥底材，有良好滲透性，對油性、水性壓克力舊漆膜及磁磚，附著力好。
3. 耐鹼性優良，對新水泥面的鹼鹼害，具有封阻作用。
4. 防霉劑添加，抑制牆面霉菌之滋生。
5. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
- 規格資訊：
- 顏色： 半透明
- 光澤度： 半光
- 總不揮發物： 27%以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.1 m^2 /L
- 適用塗料： 面漆： No.406、407、408、409、410、SA2000、SA3000、433 各類水性塗料
- 比重： 1.0 kg/L 以上
- 粘度： 65~85KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 0~5%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。