



虹牌油漆

水性環氧樹脂防霉漆

WATER-BASED EPOXY ANTI-MILDEW PAINT

產 品 號 碼	No.500-4
型 別	由水性壓克力環氧樹脂、耐候顏料、高效能防霉添加劑等所製成之二液型高級防霉漆。
用 途	混凝土、水泥壁、磚牆、鋼構物、鋁材等表面防霉之塗料，特別適用於食品廠、冷凍廠、醫院或停車場內牆有效防護防霉。
特 性	1.水性基、低污染性。 2.優良之附著、耐水、耐化、耐蝕性。 3.優良耐候性，可抗塵沾及髒污。 4. 通過JIS Z2911 防霉測試規格。
光 澤	半光、平光
顏 色	白色、淺色
遮 蓋 力	10.0 m ² /L 以上
重 量 度	1.05 Kg/L 以上
粘 度	70 ~100 KU (25°C)
乾 膜 厚 度	指觸 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 佈 量	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L @D.F.T 35 μ m
塗 裝 間 隔	最少 18 小時
可 用 時 間	24 小時以上 (混合漆25°C)
總 不 揮 發 物 比	45% 以上 (因色而異)
混 合 薄 劑 用 量	主劑：硬化劑=1：8 (體積比)
調 薄 劑	自來水
調 劑 用 量	5~10%
適 用 底 漆	水泥壁：No.410-1、No.1073 鋼材：No.1027、No.1075
塗 裝 系 統	鋁 材：No.500P、No.1020 混凝土： 1. No.410-1/No.500-4/No.500-4 2. No.1073/No.1002/No.500-4/No.500-4 鋼 材： 1. No.1027/No.1009/No.500-4/No.500-4 2. No.1075/No.1075/No.500-4/No.500-4 鋁 材： 1. No.500P/No.500-4/No.500-4 2. No.1020/No.500-4/No.500-4
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少三年。
塗 裝 方 式	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄。但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。+ 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量依被塗物的型狀大小工作環境而改變。

PDM4105004X V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410