

水性調合漆

WATER-BASED GLOSS ENAMEL



產品號碼：160

型別：通用型水性醇酸面漆。

- 特性：
- 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險，且無閃鏽之疑慮。
 - 2.良好外觀及光澤保持性。
 - 3.良好的耐磨及耐候性。
 - 4.對醇酸系統底漆有良好附著。
 - 5.良好的耐水及耐油性。
 - 6.方便使用。

規格資訊：

顏色：各色

光澤度：有光

總不揮發物：42% 以上

建議膜厚：濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)

理論塗佈量：47.3 m²/Gal 12.5 m²/L

比重：1.22 $\pm$ 0.05Kg/L (因色而異)

遮蓋力：12.5 m²/L 以上

粘度：90~105KU (25°C)

混合調薄：

調薄劑：自來水

調薄劑用量：重量率 0~10% (刷塗)、重量率 5~20% (有氣噴塗)

塗裝方法：刷塗、噴塗。

乾燥時間：指觸 2 小時以內 半堅結 6 小時以內 完全乾燥 七日以內 (25°C) (35 μ)

塗裝間隔：最少 24 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少三年。

- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.為提升附著及防蝕性能，建議上塗前鋼材先行噴砂或打磨。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份、腐蝕性鹽類及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工；被塗物表面溫度應高於露點 3 度以上，避免在雨天或相對溼度高於 85 % 的環境施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM011XX0160X1 V1.1 2025-10-07



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw