

永保新柏油一度船底防銹漆

EPOXY COAL-TAR ANTI-CORROSIVE PRIMER



- 產品號碼： SP-50-1 (EP-05-N)
- 型別： 由高級煤焦油 (Coal-Tar) 與環氧樹脂及特殊硬化劑，配合鋁粉防銹顏料精製而成之二液型厚塗防銹漆。
- 用途： 船底用防銹底漆。
- 特性： 1.噴塗一道即可得 125 μ 以上厚漆膜。
2.漆膜堅韌，耐磨性極優。
3.耐水、耐海水與耐油及耐藥品性極優。
4.抗電蝕性極強。
5.價格較低廉。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀棕色、黑色
- 光澤度： 半光
- 體積固含量： 57% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 220 μ 乾膜 125 μ
- 理論塗佈量： 17.2 m²/Gal 4.5 m²/L 3.8 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09)
SP-08 非鋅粉預塗底漆
No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)
- 面漆： SP-49 永保新多用途底漆
- 比重： 1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 90~110 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~15% (不含清洗工具)
- 混合比： EP-05 主劑：硬化劑=90.5：9.5 (重量比)
EP-05-N 主劑：硬化劑=95：5 (重量比)
- 可使用時間： 8 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 18 小時 最多 5 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
 - 6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
 - 7.因有滲出柏油現象，不能再塗有色面漆。如欲上塗淺色面漆，請使用 SP-50-1 永保新無柏油一度船底防銹漆 (EP-05-N)。
 - 8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM32XX32501X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw