



# 虹牌油漆

## 永保新柏油一度船底防銹漆

### EPOXY COAL-TAR ANTI-CORROSIVE PRIMER

產 型	品 號	碼 別	SP-50 (EP-05) 含有柏油 / SP-50-1 (EP-05-N) 不含柏油 由高級煤焦油 (Coal-Tar) 與環氧樹脂及特殊硬化劑，配合鋁粉防銹顏料精製而成之二液型厚塗防銹漆。
用 特		途 性	船底用防銹底漆。 1. 噴塗一道即可得 125 $\mu$ 以上厚漆膜。 2. 漆膜堅韌，耐磨性極優。 3. 耐水、耐海水與耐油及耐藥品性極優。 4. 抗電蝕性極強。 5. 價格較低廉。
顏 光 重 黏 乾 漆 固 理 塗 可 混	澤	色 度 量 度 間 度 積 量 隔 間 比	銀棕色、黑色 半光 1.2 Kg/L 以上 (混合漆) 90~110 KU (混合漆 25°C) 指觸 3 小時以內      堅結 12 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C) 濕膜 220 $\mu$ 乾膜 125 $\mu$ 57% 以上 (混合漆) 17.2 m <sup>3</sup> /Gal      4.5 m <sup>3</sup> /L      3.8 m <sup>3</sup> /Kg 最少 18 小時      最多 5 天 (25°C) 8 小時 (混合漆 25°C) EP-05 主劑：硬化劑=90.5：9.5 (重量比) EP-05-N 主劑：硬化劑=95：5 (重量比) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~15% (不含清洗工具) No.1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09) SP-08 非鋅粉預塗底漆 No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) SP-49 永保新多用途底漆
調 適	薄 劑 用	劑 量 漆	5~15% (不含清洗工具) No.1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09) SP-08 非鋅粉預塗底漆 No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) SP-49 永保新多用途底漆
適 貯 塗 施	用 藏 裝 工	面 安 方 注 意 事 項	SP-49 永保新多用途底漆 正常情況下，至少一年。 無氣噴塗、刷塗、滾塗 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。 7. 因有滲出柏油現象，不能再塗有色面漆。如欲上塗淺色面漆，請使用 SP-50-1 永保新無柏油一度船底防銹漆 (EP-05-N)。
備		註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM3232501X V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410