

強效填縫劑

WATER-BASED ELASTICITY ACRYLIC SEALANT



- 產品號碼： 423
- 型別： 由耐水、耐鹼、彈性及附著力相當優異之特殊水性丙烯酸樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之水性高彈性填縫劑。
- 用途： 室內水泥牆面、石材、磚牆、輕質隔間牆及木板隔間之接著細縫。
- 特性：
- 1.符合環保要求，無鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。
 - 2.彈性優異，在輕微振動下，塗膜接著仍可保持完好如初，不會斷裂，達到美觀功能。
 - 3.具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性（JIS Z2911 0 級）、抑菌效果（JIS Z2801）。
 - 4.伸長率達 600% 以上。
 - 5.收縮率小、施工方便。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、百合白、玫瑰白、1501 白
- 光澤度： 平光型
- 總不揮發物： 70%以上
- 比重： 1.30 Kg/L 以上（因色而異）
- 粘度： 膏狀（25°C）
- 塗裝方法： 鏟塗
- 乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 24 小時以內（25°C）（視塗刷厚度而異）
- 塗裝間隔： 最少 12 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.施工前請將表面鬆脫物質及附著之油污清除乾淨，並保持表面乾燥。
 - 2.底材表面結構鬆散無法清除時（如輕質隔間牆底材），請於施工前先行上塗 No.467 高滲透型強效防水底漆（建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果更佳）可大幅增加附著性。
 - 3.表面處理後，即可將水性彈性填縫劑灌入接縫處，刮平後等至完全乾燥即可進行面漆之塗裝施工。
 - 4.產品厚塗達 3mm 以上時，確實待乾燥後方可進行面漆之塗裝施工，以免產生裂痕。若逢濕雨環境，等候乾燥時間宜加長。
 - 5.不建議使用於長時間高潮濕的環境。

PDM410XX0423X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw