

優麗漆白色 (NN型)

POLYURETHANE COATING, WHITE (NN-TYPE)



- 產品號碼： 712
- 型別： 由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，配合耐候性鈦白粉精製而成之二液型塗料。
- 用途： 車輛、鋁質品、木製品及塑鋼 (FRP) 等製品之白色面漆。
- 特性： 1. 具有高光澤度與硬度，可撓性、耐磨性特別強。
2. 耐水、耐油、耐溶劑等性能特別優良。
3. 耐藥品性非常優良，不受酸、鹼及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
4. 具有優越耐候性，不易變黃、失光。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色
- 光澤度： 90% 以上
- 總不揮發物： 60% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 65 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 58.2 m²/Gal 15.4 m²/L 12.3 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.711 優麗二度底漆
No.733 優麗鋅鉻黃底漆
永保新系列底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
- 比重： 1.25 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 60~80 KU (混合漆) (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
- 調薄劑用量： 10~25% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=75：25 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 1. 噴塗 2. 刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 30 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
 4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
 7. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。
 8. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。
 9. 陰雨或潮濕 (相對濕度大於 85% 以上) 時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
 10. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0712X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw