



虹牌油漆

水性防霉漆

WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINT

產品號碼	No.500-1
型別	由水性壓克力樹脂、耐候性顏料、高效能防霉添加劑構成之高級水性水泥漆。
用途	適用於建築壁面內外部及潮濕地帶之防止霉菌生長之水性塗料，適用於如食品廠、藥廠、電子廠等室內用。
特性	1. 乾燥迅速。 2. 附著力優良。 3. 耐候性優良。 4. 耐刷洗試驗 2,000次以上。 5. 符合 JIS Z 2911(1981)規格，具優異防霉效果。
光澤	半光及平光
顏色	白色及指定色
重量	1.20 Kg/L 以上
粘度	80 ~ 100 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 (25°C) 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	42.0 m ² /Gal 11.0 m ² /L
塗裝間隔	至少 6 小時 (25°C)
總不揮發物	45% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	0 ~ 5% (重量率)
適用底漆	No.410-1 水性水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少三年。
塗裝方式	刷塗、滾塗、無氣噴塗
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。