



# 虹牌油漆

## 水性水泥漆

### ACRYLIC EMULSION PAINTS

產 品 號 碼	No.406/407/408/409
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。</li> <li>2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。</li> <li>3. 塗膜堅固，外表美觀。</li> <li>4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。</li> <li>5. 耐水性、耐鹼性特優。</li> </ol>
光 澤	平光、有光
顏 色	各色
遮 蓋 力	8 m <sup>2</sup> /L 以上 (因色而異)
重 量 度	1.0 kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	70 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內      堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.5 m <sup>2</sup> /Gal      11.8 m <sup>2</sup> /L      11.8 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	白色 50 % 以上      其他顏色 45 % 以上
調 薄 劑 用 量	自來水
適 用 底 漆	5~10%
貯 藏 安 定 性	No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
塗 裝 方 法	正常情況下，至少三年。 刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li> <li>3. 紅色、#18 黃色、#19 黃色，僅可單獨使用，不適合供調色用途。如需調色，請用 No.411~412 各色水性水泥漆以防褪色。</li> <li>4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。</li> <li>5. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
PDM410407XX V1.3	最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410