



虹牌油漆

優麗頭度底漆

POLYURETHANE SEALER FOR WOOD

產 品 號 碼	No.710
型 別	由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二元液型木材頭度底漆。
用 途	樂器、傢俱、地板及電視機、收音機外殼等木製品之膠固用底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥快並能與木材纖維結合為堅牢基面。 2. 能有效抵制木材吐油、加強上層漆之附著性。 3. 減少上層漆之被木材吸收。 4. 能有效防止木材龜裂與木面之污染。
光 澤	透明液體
重 量	0.9 Kg/ L 以上 (混合漆)
粘 度	50~65 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.0 m ² /Gal 12.5 m ² /L 13.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
混 合 比	主劑：硬化劑=80：20 (重量比)
總 不 揮 發 物	25% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	5~20% (不含清洗工具)
適 用 面 漆	No.711 優麗二度底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗木面之油脂、灰塵、木屑等附著污物應清除乾淨，如表面粗糙時，應先用#180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。