



虹牌油漆

路 線 漆

TRAFFIC PAINT

產 品 號 碼	No. 1801/1802		
型 別	由特殊樹脂，配以耐候、耐水及耐磨性顏料精製而成之速乾性路線漆。		
用 途	柏油路或水泥路之分道線、斑馬線等交通標識用漆。		
特 性	1. 非常快乾，在正常氣溫與氣候下 15~25 分即可通行車輛。 2. 漆膜堅韌，附著性、耐磨性非常優異，使用時間較一般普通品長久。 3. 具有高度耐水性與耐鹼性，噴塗水泥路面，不受其鹼性侵蝕。 4. 不滲透柏油，路面不會因滲出柏油而使路線模糊不白。 5. 具有優良耐候性，經久日晒、雨淋，不變黃、不粉化。		
光 澤	平光 ~ 半光		
顏 色	白色、黃色、紅色、黑色與綠色		
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上		
重 量	1.3 Kg/L 以上		
黏 度	70~100 KU(25°C)		
不 黏 胎 時 間	15 分以上		
漆 膜 厚 度	濕膜 250μ (Micron)	乾膜 100μ (Micron)	
理 論 塗 佈 量	15.1 m ² /Gal	4.0 m ² /L	3.0 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 1 小時		
固 體 容 積	40% 以上		
調 薄 劑	路線漆專用調薄劑或甲苯		
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。		
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗		
施 工 注 意 事 項	1. 路線漆之施工以噴塗為原則，刷塗或滾塗施工時，須採取同一方向之快速塗刷，忌往返倒刷，以防柏油滲出。 2. 泥砂路面，應在施工之前掃除乾淨，以免砂塵原因而附著不良。 3. 使用前應攪拌均勻，油漆如太稠時應用甲苯調薄，過多或異種稀釋劑會影響路線漆之耐久性，甚至發生膠化分離現象。 4. 潮濕路面不可施工，施工時應實施交通管制，夏季為 15~25 分，冬季為 20~30 分。		
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		

PDM171801XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410