

水性環氧樹脂透明底漆

WATER-BASED EPOXY CLEAR PRIMER/SEALER



- 產品號碼： 1030CP
- 型別： 由水性環氧樹脂及特殊硬化劑構成之二液型水性透明底漆。
- 用途： 水泥壁面、水泥製品、水泥製板、石膏板及混凝土磚牆等防水防鹼用透明底漆。
- 特性： 1.具優異之耐水性、耐鹼性。
2.塗膜堅韌且附著力良好。
3.與上塗溶劑型及無溶劑環氧樹脂及 PU 相容性非常良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 微黃透明
- 總不揮發物： 35% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 40 μ (Micron) 乾膜 15 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 94.6 m²/Gal 25 m²/L
- 比重： 0.9 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 50~65 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=25：75
- 可使用時間： 30 分以內 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 14 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，等附著污物，必須清除乾淨。
 - 2.主劑與硬化劑必須按規定比例混合後才可使用。
 - 3.陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。

PDM10X1030CPX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw