



虹牌油漆

彩虹樹脂填泥

POLYESTER PUTTY

產 品 號 碼	Rainbowcar 1601
型 別	由聚合脂樹脂 (Polyester Resin) 與特殊填充顏料配合硬化劑精製而成之反應型補土，適用於軌道車輛、車體、車廂等表面修補。
用 途	機械製品、鑄造機件及汽車板金用補土。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥迅速。2. 附著力與可撓性良好。3. 抗濕、耐水性與防銹性能非常優良。4. 容易研磨。5. 不含揮發性溶劑，塗膜不會收縮。
顏 色	土黃色
黏 度	膏狀 (25°C)
可 研 磨 時 間	約 40 分鐘
混 合 比	主劑：硬化劑=100：2 (夏天) 主劑：硬化劑=100：3 (冬天)
固 體 容 積	98% 以上
可 用 時 間	15 分 (混合後)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
塗 裝 方 法	鏝填
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、鐵銹等附著污物必須清除乾淨。2. 因可用時間很短，主劑與硬化劑按規定比例調合均勻後，應立即使用。3. 凸出填泥，應於未硬化前刮平，以利水磨作業。4. 請貯存於陰暗處，以防變質硬化。5. 陰雨或潮濕時 (相對濕度大於 85% 以上)，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。6. 塗裝環境溫度應介於 10~35°C，且基材表面溫度需大於露點溫度 3°C 以上才可施工。