



# 虹牌油漆

## 水性木器二液型啞光面漆

### TWO COMPONENT WATER-BASED WOOD MATT TOPCOAT

產 品 號 碼	YWT-500
型 別	由水性特殊合成樹脂與硬化劑及消光劑等所配製而成之啞光面漆。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之啞光面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漆膜堅韌，光滑美觀。</li> <li>2. 附著性與耐磨性非常良好。</li> <li>3. 耐油、耐溶劑、耐熱水及耐污染性特優。</li> <li>4. 外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮性佳與手感柔和。</li> </ol>
光 澤	10 ±5%
顏 色	主劑：乳白色液體      硬化劑：透明液體
重 塗	主劑 1.0~1.1Kg/L      硬化劑 1.1~1.2 Kg/L
黏 膜 狀 態	平滑消光 主劑 5~40 cps (LV2, RPM30, 25°C) 硬化劑 480~1000 cps (LV3, RPM60, 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時      硬乾時間 6 小時 (25°C/相對濕度 50%)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron)      乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.3 m <sup>2</sup> /Gal      12.5 m <sup>2</sup> /L      11.8 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	可重塗時間：2~4 小時 (隔日重塗時，請砂磨後再重塗)
混 合 比	主劑 (B)：硬化劑 (H) = 4：1。
可 用 時 間	4~5 小時內 (混合後 25°C)
總 不 揮 發 物	主劑 25~27%      面漆系統 37~40% (混合後)
調 薄 劑 用 量	清水 0~5%
適 用 底 漆	YWP-105、YWP-106C、YWP-107
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月
塗 裝 方 法	噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前請攪拌均勻。</li> <li>2. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻混合。</li> <li>3. 有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。</li> <li>4. 硬化劑容易與空氣中濕氣反應發生膠化，必須將桶蓋蓋緊，防止與空氣中水分接觸。</li> <li>5. 主劑與硬化劑混合後黏度會隨時間增加而增加，此時可以清水來調整黏度。</li> <li>6. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。</li> <li>7. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。</li> <li>8. 本項塗料請底、面系統搭配使用。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM282809XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410