## 3D 立體造型漆



產品號碼: 8519

型 别: 採用水性壓克力樹脂為主體並搭配無機填料及特殊添加劑精製而成,專為噴塗外

牆裝飾性立體造點而設計。

用 途: No. 8519 3D 立體造型漆(造型粗底材)可為牆面提供裝飾性的立體造點,以噴塗

施工能創造不一樣的外觀效果。立體造點效果可修整粗糙不一的牆體表面。立體造點具有彈性,不易有細微裂痕產生,是一種結合美觀與功能為一體的外牆裝飾

塗料。

特 性: 1.水性環保塗料,施工方便。

2.優異之耐鹼性、耐水性。
3.良好之抗藻性、防霉性。

4.豐富的立體質感造型,美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。

規格資訊: 顏 色: 白色

總不揮發物: 75%以上

理論塗佈量: 1.0 m<sup>2</sup>/kg (實際用量以現場造型為主)

適用塗料: 底 漆: No.467 高渗透型強效防水底漆、

No.467 高渗透型強效防水底漆+No.467AD 底漆密著

促進劑(推薦使用)

面 漆: SA5000、SA3000、全彩崗岩漆

比 重: 1.6 kg/L 以上

混合調薄: 調 薄 劑 : 清水

調薄劑用量: 0~5%

塗裝方法: 無氣噴塗

無氣噴塗作業: 專業工具:無氣噴塗設備、石頭漆噴槍

乾燥時間: 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25℃)

塗 裝 間 隔 : 至少 8 小時以上 (25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少二年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加清水調薄,以不超過規定用量

為原則。

2.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

3.新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質,會降低漆膜性能與附著性,須待其完 全乾燥後,水分值12%以下,上塗底漆後,始可上塗面漆。

4.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使之完全乾燥;表面溫度介於 5% ~ 40% 時始可施工。

實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM85XXX8519X1 V1.3 2025-10-07

1/1