

3D 立體造型漆 (造型粗底材)



- 產品號碼： 8519
- 型別： 採用水性壓克力樹脂為主體並搭配無機填料及特殊添加劑精製而成，專為噴塗外牆裝飾性立體造點而設計。
- 用途： No. 8519 3D 立體造型漆 (造型粗底材) 可為牆面提供裝飾性的立體造點，以噴塗施工能創造不一樣的外觀效果。立體造點效果可修整粗糙不一的牆體表面。立體造點具有彈性，不易有細微裂痕產生，是一種結合美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
- 特性： 1. 水性環保塗料，施工方便。
2. 優異之耐鹼性、耐水性。
3. 良好之抗藻性、防霉性。
4. 豐富的立體質感造型，美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
- 規格資訊： 顏色： 白色
總不揮發物： 75%以上
理論塗佈量： 1.0 m²/kg (實際用量以現場造型為主)
適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆、
No.467 高滲透型強效防水底漆+No.467AD 底漆密著促進劑 (推薦使用)
面漆： SA5000、SA3000、全彩崗岩漆
- 比重： 1.6 kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 0~5%
- 塗裝方法： 無氣噴塗
無氣噴塗作業： 專業工具：無氣噴塗設備、石頭漆噴槍
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 至少 6 小時以上 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項： 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。
2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3. 新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，須待其完全乾燥後，水分值 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。
4. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
5. 實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM85XXX8519X1 V1.0 2024-06-19



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw