



虹牌油漆

永 氟 龍 透 明 面 漆

YUNG FLON CLEAR VARNISH

產 品 號 碼
型 別
用 途
特 性

No. 5302F

由氟素樹脂與不變黃聚異氰酸酯硬化劑構成二液型透明面漆。
增加有色面漆之光澤保持、防止老化用。

1. 氟素塗料為安全性、耐候性、耐藥品性、耐污染性特別優良之性能，目前為製造油漆中最新、最有價值的合成樹脂塗料。
2. 耐久性比一般塗料強數倍。
3. 光澤度高，表面平滑美觀。
4. 具有優越之附著性、硬度及耐磨性。

光 澤 度
顏 色
閃 火 點
重 量
粘 度
乾 燥 時 間
漆 膜 厚 度
理 論 塗 佈 量
塗 裝 間 隔
混 合 比
總 不 揮 發 物
可 用 時 間
調 薄 劑
調 薄 劑 用 量
貯 藏 安 定 性
塗 裝 方 法
施 工 注 意 事 項

有光，70% 以上 (60°)

透明

20°C (68°F)

0.85 Kg/L 以上 (混合物)

50~70 KU (25°C)

指觸 30 分以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)

濕膜 73μ (Micron) 乾膜 30μ (Micron)

51.8 m²/Gal 13.7 m²/L 16.0 m²/Kg

最少 12 小時 最多 30 天

主劑：硬化劑=90：10 (重量比)

35% 以上 (混合物)

6 小時 (混合漆 25°C)

5400S 永氟龍面漆調薄劑

15~30% (不含清洗工具)

正常情況下，至少一年。

噴塗，(刷塗須另添加消泡劑或訂購“手刷型”)

1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合。
2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔。
4. 硬化劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中水份接觸。
5. 因有可用時間之限制，主劑與硬化劑混合後，須在可用時間內用畢。
6. 一次塗厚度請按規定漆膜施工，以防氣泡產生，施工時應作有效管制。
7. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化膠固。
8. 手刷型亦可做滾塗施工，但優麗漆或永氟龍滾塗時，膜厚容易過厚而產生小氣泡，則須特別注意。

備 註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM185302FX V1.3

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410