



# 虹牌油漆

## 矽彈性體連結漆

### SILICONE ELASTOMER TIE COAT

產 品 號 碼  
 型 別  
 用 途  
 特 性  
 光 澤 度  
 顏 色  
 閃 火 點  
 重 量  
 乾 燥 時 間  
 塗 膜 厚 度  
 混 合 漆  
 固 體 容 積  
 理 論 塗 佈 量  
 塗 裝 間 隔

RAINBOSLIP 1100

矽彈性體濕氣硬化型連結漆，為有機矽不沾污型防污漆系統使用。

為新造船或船隻入塢維修使用。

1. 增加有機矽不沾污型防污面漆之附著性。
2. 乾燥速度快。

光 澤 度

半光

顏 色

黃色

閃 火 點

26°C (80°F) 以上

重 量

1.2 Kg/L

乾 燥 時 間

指觸 大約 2 小時 (25°C)      堅結 6 小時 (25°C)

塗 膜 厚 度

濕膜 215 μm      乾膜 150 μm

混 合 漆

主劑：硬化劑=9：1 (重量比)

固 體 容 積

70±2%

理 論 塗 佈 量

4.7 m<sup>2</sup>/L (依乾膜 150 μ)

塗 裝 間 隔

溫度環境	Rainboslip 1200	
15°C	最短	24 小時
	最長	48 小時
25°C	最短	16 小時
	最長	48 小時
35°C	最短	12 小時
	最長	48 小時

可 用 時 間

1 小時 (25°C)

調 薄 劑

不建議使用，必要潤洗使用 No.807 二甲苯

適 用 底 漆

Rainboprime 810 或其他永記推薦之環氧底漆

貯 藏 安 定 性

主劑、硬化劑於蔭涼乾燥環境下 1 年

施 工 方 法

無氣噴塗、滾塗 (小面積修補用)

無 氣 噴 塗 作 業

噴 嘴 尺 寸 0.019" ~ 0.021"

二次空氣壓力 6 Kg/cm<sup>2</sup> 以上

壓 縮 比 45：1 或更大

施 工 注 意 事 項

1. 噴塗施工時，必須注意一切安全措施，在馬上使用前才開蓋。
2. 主劑與硬化劑混合前須充分攪拌 5 分鐘，主劑與硬化劑按規定比例混合後，須繼續充分攪拌 5 分鐘才可使用。
3. 為防止交叉污染，所有塗裝設備在使用此產品前後都必須進行徹底清洗。
4. 被塗層表面必須潔淨、乾燥，並依照永記建議之塗裝系統程序施工。

PDM301100XX V1.5

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833