



虹牌油漆

有機矽不沾污型防污漆

ORGANO-SILICONE FOULING RELEASE A/F

產 品 號 碼	RAINBOSLIP 1200
型 別	雙液型有機矽樹脂污損釋放型塗料。此防污漆不含有機錫殺菌劑,且符合國際海事組織 (AFS/CONF/26) 之規定,關於有害防污體系在船舶上的使用。
用 途	為新造船或船隻入塢維修使用 (船速八節以上), 可用於裝置及海水出入口以防止海生物附著。
特 性	1. 有助於減少環境危害。 2. 有機矽樹脂有自潔功效, 減少污損及容易釋脫。 3. 漆膜平滑, 減少阻力, 可以節省燃料。 4. 乾燥快速。
光 澤 度	有光
顏 色	紅色、紅棕、黑色、藍色
閃 火 點	26°C (80°F) 以上
重 量	1.0 Kg/L
乾 燥 時 間	指觸 大約 2 小時 (25°C) 完全固化 1 天 (25°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 200 μ 乾膜 150 μ
固 體 容 積	75 $\pm$ 2%
理 論 塗 佈 量	5 m ² /L (乾膜 150 μ), 實際塗佈量依被塗物形狀大小、施工狀態而改變。
混 合 比	主劑: 硬化劑=9:1 (重量比)
可 用 時 間	1 小時 (25°C)
調 薄 劑	不建議使用, 必要潤洗使用 No.807 二甲苯
適 用 底 漆	Rainboslip tiecoat series 矽彈性體連結漆
貯 藏 安 定 性	主劑、硬化劑於蔭涼乾燥環境下 1 年
施 工 方 法	無氣噴塗、滾塗 (小面積修補用)
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.019" ~ 0.021" 二次空氣壓力 6 Kg/cm ² 以上 壓 縮 比 45:1 或更大
施 工 注 意 事 項	1. 噴塗施工時, 必須注意一切安全措施, 在馬上使用前才開蓋。 2. 主劑與硬化劑混合前須充分攪拌 5 分鐘, 主劑與硬化劑按規定比例混合後, 須繼續充分攪拌 5 分鐘才可使用。 3. 為防止交叉污染, 所有塗裝設備在使用此產品前後都必須進行徹底清洗。 4. 被塗層表面必須潔淨、乾燥, 並依照永記建議之塗裝系統程序施工。