

彩虹耐熱漆 520



200°C耐熱漆

- 產品號碼： RAINBOTHERM 520
- 類別： 由特殊樹脂及耐熱銀粉或耐熱顏料精製而成之耐熱面漆。
- 特性： 1.煙囪、鍋爐房、蒸氣管及一般工廠之高溫設備用耐熱面漆。
2.具有良好耐熱性，能耐熱至 200°C。
3.耐水及耐油性非常良好。
4.附著力強，防銹性能特優。
5.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀色
 - 光澤度： 有光
 - VOC 含量： 700 (g/l) 以下
 - 體積固含量： 37±2%
 - 建議膜厚： 濕膜 95~203 μ (Micron) 乾膜 35~75 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 40 m²/Gal 10.6 m²/L @ 35 μ m
 - 比重： 1.0 kg/L 以上
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1521 耐熱漆調薄劑
 - 調薄劑用量： 0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
- 塗裝方法： 噴塗、刷漆
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 16 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 - 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30520X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw