



虹牌油漆

彩虹耐熱漆 520

200°C耐熱漆

產品號碼	RAINBOTHERM 520
型別	由特殊樹脂及耐熱銀粉或耐熱顏料精製而成之耐熱面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 煙囪、鍋爐房、蒸氣管及一般工廠之高溫設備用耐熱面漆。2. 具有良好耐熱性，能耐熱至 200°C。3. 耐水及耐油性非常良好。4. 附著力強，防銹性能特優。5. 容易施工。
光澤	有光
顏色	銀色
揮發性有機化合物	VOC 700 (g/l) 以下
重量	1.0 kg/L 以上
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
塗膜厚度	濕膜 95~203 μ (Micron) 乾膜 35~75 μ (Micron)
固體容積	37 \pm 2%
理論塗佈量	40 m ² /Gal 10.6 m ² /L @ 35 μ m
塗裝間隔	最少 16 小時
調薄劑	No.1521 耐熱漆調薄劑
調薄劑用量	0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
建議塗裝系統	請參考各塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	噴塗、刷漆
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。