水性彈性防塵漆

WATER-BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT



產品號碼: SA3000

型 别: 由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性丙烯酸樹脂為主要成份,配合耐候顏料及

添加劑精製而成之外牆專用高級水性彈性防塵塗料。

用 途: 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混凝土建築物外壁之防

水、裝飾用面漆。

特 性: 1.使用清水為溶劑,低 VOC 含量,符合環保要求,無甲醛及鉛、汞、重金屬添

加,且無引火危險。

2.單層型水性彈性防塵漆,特殊表面光硬化技術,耐污效果佳。

3.彈性優異,若水泥壁面輕微龜裂,塗膜可保持完好如初,不會斷裂,達到防水防

漏功能。

4.具有優良之附著、耐水、耐鹼,符合 CNS4940 規範、防霉性 (JIS Z2911 0 級)、

防藻性。

5.耐候性特佳,日曬雨淋不易粉化、不易褪色。

6.伸長率達 350 % 以上。

規格資訊: 顏 色: 各色

光 澤 度 : 半光型

總不揮發物: 淺色50%以上 深色45%以上

建議 膜厚: 濕膜 180μ (Micron) 乾膜 80μ (Micron)

理論塗佈量: 20.5 m³/Gal 5.5 m³/L

適 用 塗 料 : 底 漆: No.467 高渗透型行強效防水底漆

(建議搭配 No.467 AD 密著促進劑混合使用效果更

佳)

比 重: 1.1 kg/L 以上(因色而異)

魁 度: 90~120 KU (25°C)

混合調薄: 調 薄 劑: 自來水

調薄劑用量: 0~5 %

塗 裝 方 法 : 刷塗、噴塗、滾塗 (分二道至三道施工至建議乾膜厚度 250 μm 以上)

乾燥時間: 指觸 1小時以內 堅結 6小時以內 (25℃)

塗裝間隔: 最少6小時

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少三年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,太稠時,可酌加清水調節,但以不超過規定量為原

則。

2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。

3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。

4.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質,會降低漆膜性能與附著性,必須等2~ 3星期,待其完全乾燥後,水份值在12%以下,上塗底漆後,始可上塗面漆。

5.陰雨或大氣在 85%相對濕度(RH)以上時,應避免施工;表面溫度介於 5℃ \sim 40℃ 時始可施工。

6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM410XXSA30X1 V1.2 2025-10-07