



虹牌油漆

水性彈性防塵漆

WATER-BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT

產 品 號 碼	SA3000
型 別	由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性丙烯酸樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之外牆專用高級水性彈性防塵塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混凝土建築物外壁之防水、裝飾用面漆。
特 性	1.使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無甲醛及鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。 2.單層型水性彈性防塵漆，特殊表面光硬化技術，耐污效果佳。 3.彈性優異，若水泥壁面輕微龜裂，塗膜可保持完好如初，不會斷裂，達到防水防漏功能。 4.具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性（JIS Z2911 0 級）、防藻性。 5.耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易褪色。 6.伸長率達 350 % 以上。
光 澤	半光型
遮 蓋	各色（8 色）
重 量	10 m ² /L 以上
粘 度	1.1 kg/L 以上（因色而異）
乾 燥 時 間	90~120 KU（25℃）
漆 膜 厚 度	指觸 1 小時以內
理 論 塗 佈 量	堅結 6 小時以內（25℃）
塗 裝 間 隔	濕膜 180 μ（Micron）
總 不 揮 發 物	乾膜 80 μ（Micron）
調 薄 劑 用 量	20.5 m ² /Gal 5.5 m ² /L
適 用 底 漆	最少 6 小時
貯 藏 安 定 性	50 % 以上
塗 裝 方 法	自來水
注 意 事 項	0~5 %
	No.467 高滲透型行強效防水底漆
	（建議搭配 No.467 AD 密著促進劑混合使用效果更佳）
	正常情況下，至少三年。
	刷塗、噴塗、滾塗（分二道至三道施工至建議乾膜厚度 250 μm 以上）
	1.使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調節，但以不超過規定量為原則。 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。 5.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5℃ ~ 40℃ 時始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM41SA30XX V1.6

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410